

## 前　　言

本标准等效采用国际标准 ISO 7044:1997《有效力矩型全金属六角法兰面螺母 产品等级 A 和 B 级》。

本标准是国家标准“六角扳拧紧固件”产品系列标准的一部分。该系列包括：

a) 六角头螺栓: GB/T 27、GB/T 28、GB/T 29. 1、GB/T 29. 2、GB/T 31. 1、GB/T 31. 2、GB/T 31. 3、GB/T 32. 1、GB/T 32. 2、GB/T 32. 3、GB/T 5780、GB/T 5781、GB/T 5782、GB/T 5783、GB/T 5784、GB/T 5785 和 GB/T 5786;

b) 六角螺母: GB/T 41、GB/T 56、GB/T 802、GB/T 804、GB/T 805、GB/T 808、GB/T 889. 1、GB/T 889. 2、GB/T 923、GB/T 6170、GB/T 6171、GB/T 6172. 1、GB/T 6172. 2、GB/T 6173、GB/T 6174、GB/T 6175、GB/T 6176、GB/T 6178、GB/T 6179、GB/T 6180、GB/T 6181、GB/T 6182、GB/T 6184、GB/T 6185. 1、GB/T 6185. 2、GB/T 6186、GB/T 9457、GB/T 9458、GB/T 9459 和 GB/T 18195;

c) 六角法兰面螺栓: GB/T 5789、GB/T 5790 和 GB/T 16674;

d) 六角法兰面螺母: GB/T 6177. 1、GB/T 6177. 2、GB/T 6183. 1、GB/T 6183. 2、GB/T 6187. 1 和 GB/T 6187. 2;

e) 栓接结构用螺栓连接副: GB/T 1228、GB/T 1229、GB/T 1230、GB/T 3632、GB/T 16939、GB/T 18230. 1、GB/T 18230. 2、GB/T 18230. 3、GB/T 18230. 4、GB/T 18230. 5、GB/T 18230. 6 和 GB/T 18230. 7;

f) 六角头螺钉、木螺钉、自攻螺钉及组合件: GB/T 838、GB/T 102、GB/T 5285、GB/T 6563、GB/T 9456、GB/T 15856. 4、GB/T 16824. 1、GB/T 16824. 2、GB/T 9074. 11、GB/T 9074. 12、GB/T 9074. 13、GB/T 9074. 14、GB/T 9074. 15、GB/T 9074. 16、GB/T 9074. 17、GB/T 9074. 20、GB/T 9074. 21、GB/T 9074. 22 和 GB/T 9074. 23。

ISO 7044 未规定包装技术要求,本标准予以规定(表 2)。

ISO 7044 未规定简化标记,本标准按 GB/T 1237 允许简化的原则给出简化的标记示例(5.2 条)。

本标准未采用 ISO 7044 附录 B,其内容已列入引用标准(第 2 章)。

本标准是 GB/T 6187—1986 的修订本,其主要技术内容未予修改。

本标准自实施之日起,代替 GB/T 6187—1986。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会归口。

本标准由机械科学研究院负责,上海标三标准件有限公司和沈阳市丰驰标准件厂参加起草。

本标准由全国紧固件标准化技术委员会秘书处负责解释。

## ISO 前言

**ISO**(国际标准化组织)是一个世界性的各国国家标准团体(**ISO** 成员团体)的联合组织。国际标准的制定工作通常是通过**ISO** 各个技术委员会进行的。每个成员团体如对某一技术委员会所进行的项目感兴趣时,也可参加该委员会。与**ISO** 有关的政府的和非政府的国际组织也可参加此项工作。**ISO** 与国际电工委员会(**IEC**)在电工标准化方面有着密切的联系。

经技术委员会采纳的国际标准草案,分发给所有成员团体进行投票表决。国际标准的正式出版需要至少 75% 的成员团体投票赞成。

国际标准 **ISO 7044** 由 **ISO/TC 2 紧固件技术委员会 SC1 紧固件机械性能分委员会**制定。

第二版对第一版(**ISO 7044;1983**)进行了删改与补充,是技术性修订。

本国际标准的附录 **A** 是标准的附录。

本国际标准的附录 **B** 是提示的附录。

# 中华人民共和国国家标准

## 全金属六角法兰面锁紧螺母

GB/T 6187.1—2000  
eqv ISO 7044:1997

Prevailing torque type all-metal  
hexagon nuts with flange

代替 GB/T 6187—1986

### 1 范围

本标准规定了螺纹规格为 M5~M20、性能等级为 8、9、10 和 12 级、产品等级为 A 和 B 级的全金属六角法兰面锁紧螺母。A 级用于  $D \leq 16 \text{ mm}$ ; B 级用于  $D > 16 \text{ mm}$  的螺母。

六角和法兰的检验见附录 A(标准的附录)。

注：这种螺母相当于 GB/T 6177.1 加上有效力矩部分。

如需其他技术要求，应从现行标准(如 GB/T 196、GB/T 3098.9 和 GB/T 3103.1)中选择。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 90—1985 紧固件验收检查、标志与包装(eqv ISO 3269:1984)

GB/T 196—1981 普通螺纹 基本尺寸(直径 1~600 mm)

GB/T 197—1981 普通螺纹 公差与配合(直径 1~355 mm)

GB/T 1237—2000 紧固件标记方法(eqv ISO 8991:1986)

GB/T 3098.9—1993 紧固件机械性能 有效力矩型钢六角锁紧螺母(eqv ISO 2320:1983)

GB/T 3103.1—1982(1988 年确认) 紧固件公差 螺栓、螺钉和螺母(eqv ISO 4759-1:1978)

GB/T 5267—1985 螺纹紧固件电镀层

GB/T 5276—1985 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱及螺母 尺寸代号和标注(eqv ISO 225:1983)


GB/T 5779.2—2000 紧固件表面缺陷 螺母(idt ISO 6157-2:1995)

GB/T 6177.1—2000 六角法兰面螺母(eqv ISO 4161:1999)

GB/T 16938—1997 紧固件 螺栓、螺钉、螺柱和螺母 通用技术条件(idt ISO 8992:1986)

### 3 尺寸

注：尺寸代号和标注符合 GB/T 5276。



1) 有效力矩部分,形状任选。

2) 螺纹长度。

3) 棱边形状任选。

图 1

表 1 尺寸

mm

螺纹规格 $D$	M5	M6	M8	M10	M12	(M14) <sup>①</sup>	M16	M20
$P^{②}$	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5
$c$	min	1	1.1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
$d_a$	max	5.75	6.75	8.75	10.8	13	15.1	17.3
	min	5.00	6.00	8.00	10.0	12	14.0	16.0
$d_c$	max	11.8	14.2	17.9	21.8	26	29.9	34.5
$d_w$	min	9.8	12.2	15.8	19.6	23.8	27.6	31.9
$e$	min	8.79	11.05	14.38	16.64	20.03	23.36	26.75
$h$	max	6.2	7.3	9.40	11.40	13.80	15.9	18.3
	min	5.7	6.8	8.74	10.34	12.57	14.8	17.2
$m$	min	4.7	5.7	7.64	9.64	11.57	13.3	18.7
$m_w$	min	2.5	3.1	4.6	5.6	6.8	7.7	10.7
$s$	max	8.00	10.00	13.00	15.00	18.00	21.00	30.00
	min	7.78	9.78	12.73	14.73	17.73	20.67	23.67
$r^{③}$	max	0.3	0.36	0.48	0.6	0.72	0.88	1.2

注: 如产品通过了附录 A 的检验,则应视为满足了尺寸  $e$ 、 $c$  和  $m_w$  的要求。

1) 尽可能不采用括号内的规格。

2)  $P$ ——螺距。

3)  $r$  适用于棱角和六角面。

## 4 技术条件和引用标准

表 2 技术条件和引用标准

材 料		钢			
通用技术条件		GB/T 16938			
螺 纹	公 差	6H			
	标 准	GB/T 196、GB/T 197			
机械性能	等 级 <sup>1)</sup>	8	9	10	12
		$D \leq 16 \text{ mm}$ 1型	$D > 16 \text{ mm}$ 2型	2型	1型 2型
	标 准	GB/T 3098.9			
公 差	产品等级	$D \leq 16 \text{ mm}: A ; D > 16 \text{ mm}: B$			
	标 准	GB/T 3103.1			
表面缺陷		GB/T 5779.2			
表面处理		氧化 电镀技术要求按 GB/T 5267。 如需其他表面镀层或表面处理,应由供需双方协议			
验收及包装		GB/T 90			

1) 本标准的螺母高度( $h_{\min}$ )属于 2 型螺母。但 GB/T 3098.9 对所有的性能等级和规格并非只规定 2 型螺母(如本表所示),在某些情况下,还需要按 1 型螺母进行试验。

## 5 标记

5.1 标记方法按 GB/T 1237 规定。

5.2 标记示例

螺纹规格  $D=M12$ 、性能等级为 8 级、表面氧化、产品等级为 A 级的全金属六角法兰面锁紧螺母的标记:

螺母 GB/T 6187.1 M12

附录 A  
(标准的附录)  
六角和法兰的检验

### A1 六角部分的推荐检验方法


六角部分的推荐检验方法见图 A1 和表 A1。

为确定六角高度、扳拧高度、圆角和对角宽度是否符合要求,应使用 **A** 和 **B** 两个光滑环规进行测量。量规 **A** 应套入六角部分并置于法兰面上。量规 **B** 应放在与螺母轴心线垂直的螺母顶面上。两个量规不应接触。

### A2 法兰厚度的推荐检验方法

法兰厚度的推荐检验方法见图 A1 和表 A1。

量规 **C** 是一个塞尺或环规。它用于检验法兰的厚度是否符合要求。当螺母置于平板或垫圈上时,量规 **C** 应能塞入量规 **A** 下,并不应有接触。



1—量规 A; 2—量规 B; 3—量规 C

注:  $W_{\min} = e_{\text{理论}}$ ;

$W_{\max} = e_{\min} - 0.01 \text{ mm}$ ;

$T_{\max} = m_{w\min}$ 。

图 A1

表 A1

mm

螺纹规格 <i>D</i>	量规 A				量规 B			量规 C		
	<i>W<sub>a</sub></i>		<i>T<sub>a</sub></i>		<i>W<sub>b</sub></i>		<i>T<sub>b</sub></i>	<i>W<sub>c</sub></i>	<i>T<sub>c</sub></i>	
	max	min	max	min	max	min			max	min
M5	9.25	9.24	2.50	2.49	8.78	8.77	3	14	1.08	1.07
M6	11.56	11.55	3.10	3.09	11.04	11.03	4	16	1.19	1.18
M8	15.02	15.01	4.60	4.59	14.37	14.36	4	20	1.31	1.30
M10	17.33	17.32	5.60	5.59	16.63	16.62	5	24	1.81	1.80
M12	20.79	20.78	6.80	6.79	20.02	20.01	5	29	2.20	2.19
M14	24.26	24.25	7.70	7.69	23.35	23.34	6	32.5	2.55	2.54
M16	27.72	27.71	8.90	8.89	26.74	26.73	6	37	2.96	2.95
M20	34.65	34.64	10.70	10.69	32.94	32.93	6	45	3.70	3.69